

FESTHETŐ AKRIL TÖMÍTŐ

Oldal 1 / 2

FESTHETŐ FUGATÖMÍTŐ**Műszaki adatok:**

Bázis	Akril diszperzió
Konzisztencia (állag)	Stabil paszta
Kötési rendszer	Fizikai száradás
Bőrképződés	kb.20 perc (20°C 65% relatív páratartalom)
Térfogat veszteség (teljes kikeményedés után)	Kb. 15 %
Sűrűség	1,7 g/ml
Hőállóság (teljes kikeményedés után)	-20°C és +80°C között
Maximális deformáció	15 %

Termékleírás:

A festhető fugatömítő akril egy jó minőségű plasztó-elasztikus, egykomponenses, akril diszperzió bázisú tömítő.

Eltarthatóság és tárolás: 12 hónapig zárt gyári csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C között. Fagymentes helyen.

Tulajdonságok:

- Könnyű eldolgozhatóság
- Sokféle porózus alapfelületre alkalmazható
- Szín tartó és vízálló, teljes kötés után
- Öregedés- és időjárás álló
- Teljes kikötés után festhető

Alapfelületek:

Tiszta, száraz, zsír- és pormentesnek kell lennie. Minden szokásos porózus építőipari felülethez alkalmazható (beton, természetes kő, vakolat, tégl).
Előkezelés: erősen porózus felületet 1/3 akril és 2/3 vízzel kezeljük.
Tapadás próba ajánlott.

Alkalmazások:

- Max. 15%-os fuga mozgáshoz
- Kültéren alkalmazható (UV hatásától festéssel védve)
- Vakolatban és betonban keletkezett repedések tömítésére.
- Építőipari csatlakozófugákhoz, különösen porózus felületekre
- Falban lévő repedések, rések tömítésére
- Nyílászáró tokok és a fal közötti rések tömítésére
- Horizontális tömítésre a homlokzati paneloknál
- Szegélyléc és a fal közötti rések tömítésére

Illesztési méretek:

Minimális szélesség: 5 mm
Maximális szélesség: 25 mm
Minimális mélység: 5mm
Ajánlott: szélesség / 2 mélység

Címketartalom:

Szimbólum: nincs
R- mondatok: nincs
S- mondatok: ninc

Csomagolás:

Szín: fehér, szürke, barna, fekete

Kiszerezés: 280 ml kartus, 600 ml alufólia

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

FESTHETŐ AKRIL TÖMÍTŐ

Oldal 2 / 2

Eldolgozás:*Kézi- vagy pneumatikus pisztollyal.**Felhasználási hőmérséklet: +5°C és +30°C között**Fagyban és esőverésben ne alkalmazzuk**Tisztítás: vízzel közvetlenül a felhordás után,
kikeményedés előtt.**Javítás: saját anyagával***Megjegyzés:**

- Folyamatos erősen vízzel terhelt felületre nem alkalmas.
- Sok fajta festékkal festhető. Ügyeljünk arra, hogy a festék elég rugalmas e a plasztó-elasztikus tömítés festésére.

Munkavédelmi előírások:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.